
Technisches Datenblatt Molekularsiebe 4A 1,6-2,5 mm

Beschreibung

Typische Eigenschaften:

Nominaler Porendurchmesser:	4 Angström
Schüttdichte:	725-795 g/l
Wasseradsorptionskapazität Bei 25°C, 55% rel. Feuchte:	$\geq 21,5\%$, typische Werte: 22 – 22,5%
Korngröße:	1,6 - 2,5 mm
Anteil $>2,5$ mm	$\leq 1\%$ m/m
Anteil $<1,6$ mm	$\leq 10\%$ m/m
Anteil $<1,4$ mm	$\leq 1,5\%$ m/m
Anteil $<0,8$ mm	$\leq 0,5\%$ m/m
Abrieb (Staub/Bruch)	$\leq 0,2\%$ m/m
Druckfestigkeit	≥ 25 N
Wassergehalt KF (bei Abpackung):	$\leq 1\%$
Verpackung:	Stahlfässer à 135 kg HDPE-Hobbock 20 kg Einwegverpackung Stahl-Hobbock mit Spannring 10 kg Stahleimer mit Spannring 5 kg oder Beutel aus Aluverbundfolie 1kg, 5kg