



UV 90 NR sr innen
UV 90 NR sr interior

Art. Nr. 34400

Gesamttransmission	85 %
Gesamtreflexion	8 %
Gesamtabsorption	7 %
Transmission (Sichtbarer Bereich)	84 %
Reflexion (Sichtbarer Bereich)	8 %
Ultraviolette Transmission (300 – 380 nm)	0,1 %
Gesamtenergieschirmung	14 %
g-Wert	0,85
kratzunempfindliche Oberfläche	ja
Dicke inklusive Kleber	50 µ

Eigenschaften:

- verzögert das Ausbleichen der Ausstellungsware um den 3 – 4 fachen Zeitraum
- hohe Lichtdurchlässigkeit, auf Glas nahezu unsichtbar
- farbneutral unabhängig von der Tageszeit
- geringst mögliche Spiegelwirkung

Optische Wahrnehmung:

- innen/außen: glasklar
Das Ihnen vorliegende Muster besitzt eine Schutzfolie. Bitte entfernen Sie diese, um die Durchsichtigkeit zu beurteilen.

Empfohlene Kombination mit Glasart:

- Floatglas, ESG (Einscheibensicherheitsglas), Isolierglas, VSG (Verbundsicherheitsglas), Wärme- und Sonnenschutzverglasung

Art. No. 34400

Total solar energy transmitted	85 %
Total solar energy reflected	8 %
Total solar energy absorbed	7 %
Visible light transmitted	84 %
Visible light reflected	8 %
UV Transmittance (300 – 380 nm)	0.1 %
Total energy rejected	14 %
g-coefficient	0.85
Scratch insensitive surface	yes
Thickness (incl. adhesive)	50 µ

Properties:

- delays the bleach of products by 3-4 times
- high transparency, on glass nearly invisible
- color-neutral regardless of daytime
- least possible mirror effect

Visual perception:

- interior/exterior: crystal clear
The sample has a protective plastic film. Please remove it, in order to judge the transparency.

Recommended combination with glass type:

- float glass, toughened glass (ESG), insulating glass, laminated safety glass (VSG), heat- and sun protection glazing